

SEASONOX EXT



Composé d'assaisonnement à base d'eau pour surfaces en aluminium extrudé.

COMMENT ÇA MARCHE

SEASONOX EXT forme une réaction chimique sur la surface des formes en aluminium extrudé qui réduit le collage chimique qui peut se produire entre l'aluminium extrudé et le béton frais.

APPLICATIONS

- ◆ Utiliser pour conditionner (saison) de nouvelles formes en aluminium extrudé.

AVANTAGES

- ◆ Une alternative supérieure au procédé de revêtement en poudre traditionnellement et marginalement efficace.
- ◆ Une viscosité élevée assure un conditionnement uniforme lorsqu'il est utilisé dans des applications verticales ou horizontales sur les deux surfaces lisses.
- ◆ Lorsqu'il est utilisé conjointement avec NOX-CRETE FORM CLEAN pour trois versements et ALUMI-NOX ou ALUMI-CON dilué 6: 1 pour chaque versement après, l'aluminium forme une bande de nettoyage et est exempt d'accumulation de béton.
- ◆ Inodore.
- ◆ Prêt à l'emploi.
- ◆ Séchage rapide.
- ◆ Répond à toutes les exigences fédérales et provinciales en matière de COV.

▲ PRÉCAUTIONS ▲

- ◆ Ne pas utiliser à des températures inférieures à 10° C (50° F).
- ◆ Ne pas utiliser sur des formes en aluminium qui ne sont pas propres et exemptes d'accumulation de béton, de revêtements, d'huiles formelles ou d'autres matériaux étrangers susceptibles d'entraver le processus de réaction normal.
- ◆ Protégez-vous du gel. Permettre au produit de congeler peut provoquer la rupture du conteneur et les composants actifs à séparer, ce qui entraîne une mauvaise performance du produit. Le produit soupçonné de congélation ne devrait pas être utilisé.
- ◆ Vérifiez que le produit se trouve dans la date "UTILISATION" indiquée sur l'emballage du produit. Ne pas utiliser le produit expiré. L'utilisation du produit expiré peut entraîner une mauvaise performance du produit ou une défaillance.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demandez la documentation, les étiquettes et les fiches de données de sécurité du fabricant et lisez attentivement avant l'utilisation du produit.
- ◆ Les conditions environnementales du site, les conditions du substrat et la construction ont un impact majeur sur la sélection des produits, les méthodes d'application, les procédures et les taux, l'apparence et la performance. La documentation produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Toutefois, une application de test de site adéquate par l'acheteur ou l'installateur avant l'utilisation de l'échelle de terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le produit et les quantités achetées peuvent être appliquées de manière satisfaisante et atteindront l'apparence souhaitée et le rendement prévu Conditions d'utilisation.
- ◆ Mélanger avant chaque retrait du contenant.
- ◆ Avant l'application, vérifiez que la température de l'air et la surface de l'aluminium ne dépassent pas 50° F (10° C). Les meilleurs résultats sont obtenus si les températures de l'air et de la forme sont supérieures à 21° C (70° F).
- ◆ Avant d'appliquer, vérifiez que toutes les surfaces sont exemptes d'accumulation de béton, de revêtements, d'huile de forme ou d'autres matériaux étrangers qui pourraient interférer avec le processus de réaction normal de SEASONOX EXT. Laver toutes les nouvelles formes avec de l'eau chaude et un détergent de qualité commerciale pour éliminer l'excès d'huile / graisse du moulin.
- ◆ Le taux d'application typique est de 400 à 500 sf / gal. (10-13 sm / L).
- ◆ Appliquer le produit sur les rails latéraux alors que les formulaires sont encore en piles.
- ◆ Rouler SEASONOX EXT sur la surface de manière uniforme en utilisant le rouleau de sieste approprié: rouleau de sieste de 1/2 pouce (13 mm).
- ◆ Évitez les flaques flottantes.
- ◆ Laisser le produit sécher complètement sur les surfaces formées et ne pas rincer.
- ◆ SEASONOX EXT prend 48 heures pour réagir complètement avec l'aluminium extrudé. 48 heures doivent s'écouler avant que le béton ne soit coulé contre les surfaces traitées.



- ◆ A la fin de l'application SEASONOX EXT et avant la mise en place du béton sur la surface de la forme, appliquer une couche légère de NOX-CRETE FORM CLEAN ou ALUMI-CON dilué 3: 1 avec un support pétrolier (pas d'eau) à 800-1000 sf / gal . (20-25 sm / L). Continuer à utiliser FORM CLEAN ou 3: 1 ALUMI-CON comme agent de démoulage pendant au moins trois versements sur les surfaces traitées par SEASONOX EXT pour terminer le processus d'assaisonnement.
- ◆ Ne pas utiliser de mélange minéral dans le béton coulé contre les surfaces traitées avec SEASONOX EXT pour les trois premières coulées et maintenir le rapport eau-ciment du béton aussi bas que possible pendant la même période.
- ◆ Après les trois premiers coups, utilisez ALUMI-NOX R ou ALUMI-CON dilué 6:1 avec de l'eau ou du pétrole pour toutes les déversements ultérieurs.

DONNÉES TECHNIQUES

Density	11,26 lbs / gal (1 350 g / L)
Color	Colorless
Clarity	Clear
Odor	None
Flash Point	None
Flammability	Nonflammable
Freeze Point	32° F (0° C)

EMBALLAGE

Emballé dans des seaux de 5 gallons (19 L) et des tambours de 55 gallons (208 L).

DURÉE DE CONSERVATION DU PRODUIT

La durée de conservation est de deux ans. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Stocker dans un endroit sec dans une plage de températures entre 40° F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus des bureaux d'entreprise à Omaha, au Nebraska, NOX-CRETE INC. entretient des bureaux régionaux et des centres de distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés .

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.