

DONNÉES DU PRODUIT


DURO-NOX®

Durcisseur, scellant et densifiant liquide pour sols de type silicate de sodium chimiquement réactif à performance maximale.

Composante du DURO-FLOOR CLASSIC SYSTEM

VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC)
REGULATORY COMPLIANCE

DURO-NOX



COMMENT ÇA MARCHE

DURO-NOX® pénètre profondément dans les pores des surfaces en béton où il peut réagir chimiquement avec la chaux disponible pour densifier et durcir la surface de l'intérieur

APPLICATIONS

- ◆ Utilisé pour sceller, durcir et sceller des sols en béton neufs ou existants.
- ◆ Idéal pour une utilisation dans les entrepôts, les centres de distribution, les grands centres commerciaux, les complexes de bureaux, les usines de transformation alimentaire, les laiteries, les brasseries, les abattoirs, les casiers alimentaires, les enclos pour animaux, les usines d'embouteillage, les usines chimiques, etc.
- ◆ Utiliser pour l'étanchéité à la poussière des surfaces en béton dans des situations où la formation de poussière peut poser un problème d'apparence ou de contamination avec le contenu du bâtiment, de l'équipement et / ou des occupants. Les exemples incluent les réservoirs en béton pour l'eau potable et d'autres contenus liquides ou en vrac, les sous-sols et les garages.

AVANTAGES

- ◆ Augmente la résistance à l'abrasion jusqu'à 39% et augmente la dureté de la surface jusqu'à 12%.
- ◆ Durcit et augmente la résistance à l'abrasion, aux chocs et à l'usure des sols en béton où des volumes élevés de circulation piétonne et / ou véhiculaire sont attendus.
- ◆ Fournit une protection permanente jusqu'à la profondeur de pénétration.
- ◆ Réduit la porosité des surfaces en béton, offrant une résistance chimique à la plupart des acides organiques, alcalis, sels, aliments, graisses, huiles, graisses et solvants et une résistance suffisante aux acides inorganiques.
- ◆ Densifie, renforce, scelle et protège les sols en béton.
- ◆ Améliore l'adhérence des bandes, peintures et revêtements appliqués par la suite sur des surfaces de béton molles ou faibles.
- ◆ Les performances et la durée de vie dépassent de loin celles des produits conventionnels de type acrylique à polymérisation et scellage.
- ◆ Duro-Nox est le densificateur recommandé pour le béton à faible empreinte carbone afin d'éviter le blanchiment.
- ◆ Conforme aux exigences de l'USDA pour le contact alimentaire fortuit.
- ◆ Certifié composé non alimentaire NSF R2 ; Numéro d'enregistrement 172255.
- ◆ Les sols en béton traités avec Duro-Nox® sont conformes à la norme ASTM F150-06, Méthode d'essai standard pour la résistance électrique des revêtements de sol résilients conducteurs et dissipateurs d'électricité statique, avec une résistance comprise entre $2,5 \times 10^4$ et $1,0 \times 10^9 \Omega$. Des résultats d'essais indépendants

réalisés par des tiers sont disponibles sur demande.

- ◆ Green Engineered® – meilleur pour la santé et l'environnement.
- ◆ Permet au sol de respirer, empêchant la rupture d'adhérence liée à la pression hydrostatique.
- ◆ Peut être utilisé en conjonction avec tous les agents de durcissement Silcoseal Nox-Crete et les briseurs de liaison pour la construction inclinable.
- ◆ Répond à toutes les exigences fédérales et nationales en matière de COV.

PRÉCAUTIONS

- ◆ Ne pas utiliser sur du béton modifié au latex ou au polymère époxy.
- ◆ Ne pas utiliser sur du béton préalablement traité avec des cures, des scellants ou des composés anti-adhérents contenant de la cire ou de la résine. Ces produits doivent être éliminés par des moyens chimiques ou mécaniques car ils interfèrent avec les propriétés de pénétration de DURO-NOX.
- ◆ Protéger du gel. Laisser le produit geler peut entraîner la rupture du récipient ainsi que la séparation des composants actifs, entraînant de mauvaises performances du produit. Le produit suspecté de geler ne doit pas être utilisé.
- ◆ Vérifiez que le produit respecte la date d'utilisation indiquée sur l'emballage du produit. N'utilisez pas de produit périmé. L'utilisation d'un produit périmé peut entraîner de mauvaises performances ou une défaillance du produit.
- ◆ Appliquer à des températures de substrat supérieures à 40° F (4° C) et inférieures à 100° F (38° C).
- ◆ Évitez tout contact avec le verre, l'aluminium et l'acier. En cas d'exposition, rincer immédiatement à l'eau. Ne pas le faire peut entraîner une décoloration permanente de la surface.
- ◆ Avant d'utiliser sur du béton coloré, contactez Nox-Crete pour les procédures spécifiques requises. Des procédures d'application incorrectes pourraient entraîner une décoloration inacceptable de la surface du béton.
- ◆ Si vous envisagez d'utiliser DURO-NOX pour durcir le béton fraîchement mis en place, contactez Nox-Crete avant l'utilisation pour connaître les limitations spécifiques et les instructions d'utilisation.
- ◆ Non recommandé pour une application sur des surfaces en béton de plus de trois ans, sauf si la surface du sol a été préalablement meulée au diamant pour éliminer la carbonatation et exposer la chaux n'ayant pas réagi.
- ◆ Une certaine forme de préparation de surface est habituellement requise avant de recouvrir les surfaces de plancher traitées au DURO-NOX avec une peinture ou un revêtement appliqué par la suite. Pour des recommandations spécifiques sur la procédure de préparation des surfaces, voir la directive ICRI Guideline 03732.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- ◆ Demander au fabricant la documentation, les étiquettes et les fiches de données de sécurité actuelles et lire attentivement avant d'utiliser le produit.

Liquid Floor Hardener



chemical solutions to concrete problems



- ◆ Les conditions environnementales et de substrat et la conception du mélange de béton ont un impact majeur sur la sélection des produits, les méthodes d'application, l'apparence et les performances. La documentation du produit fournit des informations générales pour certaines conditions. Cependant, une application de test adéquate par l'installateur avant utilisation à l'échelle du terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le produit et les quantités achetées peuvent être correctement appliquées et atteindront l'apparence et les performances souhaitées.
- ◆ La surface doit être propre et exempte de saleté, de poussière, de peinture, de cire résiduelle ou de produits de cure de résine, de rupture de liaison, de scellants et d'eau stagnante. Pour les sols en béton existants, il est recommandé de nettoyer avec le décapant biodégradable Nox-Crete BIO-CLEAN PLUS et une autolaveuse équipée de poils rigides en nylon. Un taux de dilution de 1 partie de Bio-Clean Plus pour 5 parties d'eau est généralement suffisant.
- ◆ Les températures pendant l'application doivent être supérieures à 40° F (4° C) et ne pas dépasser 100° F (38° C). Pour minimiser le séchage rapide par temps chaud, les meilleurs résultats sont obtenus si les applications se produisent sans contact avec la lumière directe du soleil ou lorsque la lumière du soleil est à un angle faible.
- ◆ Utilisez l'agitateur pour fût (DRUM Agitator), l'agitateur pour conteneur IBC (TOTE Agitator) de Nox-Crete ou tout autre agitateur mécanique approprié afin de bien mélanger le produit avant de le retirer du contenant et avant chaque utilisation.
- ◆ Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur à basse pression, d'un rouleau, d'une vadrouille, d'une brosse, d'un balai à poils durs ou par inondation et raclette.
- ◆ Ne laissez pas DURO-NOX sécher sur la surface du sol car cela pourrait provoquer une décoloration et des taches.
- ◆ Le taux d'application typique pour le béton neuf est de 150 à 250 pi² / gal (3,7 à 6,2 sm / L). Pour le béton existant, le taux typique est de 100 - 200 pi² / gal (2,5 - 5,0 sm / L).
- ◆ Pour un lustre supplémentaire, une réduction du glissement et une protection contre les taches, appliquez une couche de finition de DURO-POLISH ou DURO-POLISH PLUS.
- ◆ Pour une protection contre les taches sans effet de brillance, appliquez une couche de finition de DURO-GUARD.

Surfaces en Béton De Moins D'un An

- ◆ Appliquer au point de saturation et d'accumulation de surface.
- ◆ Gardez toute la zone traitée humide pendant au moins 30 minutes en repeignant les zones sèches avec DURO-NOX.
- ◆ Après 30 minutes, commencez à étaler les flaques avec une raclette ou un balai. Pendant ce temps, DURO-NOX commencera à sécher en formant un gel glissant sur la surface du béton.
- ◆ Brumisez légèrement la zone traitée avec de l'eau pour favoriser une bonne pénétration et des performances maximales.
- ◆ Lorsque la surface commence à sécher, rincez abondamment toute la zone traitée avec de l'eau et passez l'aspirateur ou raclez l'excédent pour éviter toute tache résiduelle.

Surfaces en Béton Sur Un An

- ◆ Appliquer DURO-NOX jusqu'à ce qu'il y ait une saturation et une accumulation de surface notées.
- ◆ Gardez toute la zone traitée humide avec DURO-NOX pendant 45 à 60 minutes en travaillant DURO-NOX dans la surface avec un balai-brosse à poils rigides ou un autolaveuse à poils rigides en nylon. Déplacez continuellement l'excédent de matériau des points bas vers les points hauts. En cas de séchage, appliquez plus de DURO-NOX sur le sol.
- ◆ Après 45 à 60 minutes, DURO-NOX aurait dû se transformer en gel lisse. Grattez l'excédent de matériau dans la zone suivante à traiter. Rincer soigneusement le sol avec de l'eau et frotter avec un balai ou une machine à récurer le sol et sécher la raclette.



chemical solutions to concrete problems

www.nox-crete.com

DONNÉES TECHNIQUES

Color	Colorless
Clarity	Clear
Odor	None
Flash Point	None
Freeze Point	32° F (0° C)
Flammability	Nonflammable
VOC	0 g / L
VOC Classification	Floor Coatings
Active Sodium Silicate Solids	17%

Conforme aux exigences du USDA pour le contact alimentaire incident. Une Déclaration d'Impact Environnemental vérifiée par un tiers est disponible sur demande.

DONNÉES DE TEST

DURO-NOX	
Méthode d'essai standard ASTM D4060 pour la résistance à l'abrasion	
Pourcentage d'amélioration après 100 rotations par rapport au témoin non traité.*	>400%
*Les échantillons de béton ont été traités à 21 jours et testés à 28 jours.	
Méthode de test standard ASTM C805 pour le rebond Nombre de béton durci	
Résistance aux chocs améliorée	12%
Méthode d'essai standard ASTM C779 pour l'abrasion Résistance des surfaces horizontales en béton	
Amélioration après 15 minutes	500%

EMBALLAGE

Le produit est emballé dans des seaux de 5 gallons (19 L), des seaux de 20 litres, des fûts de 55 gallons (208 L), des fûts de 200 litres, des bacs de 275 gallons (1,040 L) et des bacs de 1000 litres.

DURÉE DE CONSERVATION DU PRODUIT

La durée de conservation est de 2 ans. À utiliser avant la date «UTILISER» indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit sec dans une plage de températures entre 40° F (4° C) et 100° F (38° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus des bureaux d'entreprise à Omaha, au Nebraska, Nox-Crete, Inc. entretient des bureaux régionaux et des centres de distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés.

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.

Mis à jour 02/18/26. Cette version remplace toutes les versions précédentes.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TÉLÉPHONE: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080