DONNÉES DU PRODUIT

STAMP RELEASE

Agent de démoulage liquide incolore et parfumé à la gomme à bulles pour tapis de tampons, pochoirs et autres outils décoratifs en béton.

NOT REGULATED BY FEDERAL OR STATE EPA ARCHITECTURAL COATINGS RULE FOR VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

	USEPA	OTC I	OTC II	AZ-MCAQMD	CARB - 2000	CARB - 2007	CARB-20/SCAQMD	CANADA
STAMP RELEASE	■	■	■	■	■	■	■	■

COMMENT ÇA MARCHE

STAMP RELEASE crée une barrière lubrifiante entre le béton fraîchement placé et les outils décoratifs, y compris les tapis de tampon et les peaux de texture. Des teintes en option sont disponibles et peuvent être ajoutées à STAMP RELEASE pour un aspect décoratif antique.

APPLICATIONS

- Utiliser comme agent de démoulage sur les outils décoratifs en béton et les accessoires d'estampage.
- Idéal pour les applications où une libération en poudre n'est pas pratique à utiliser.
- STAMP RELEASE incolore et au parfum agréable est idéal pour la plupart des applications de béton décoratif.

AVANTAGES

- La formule économique et facile à utiliser s'évapore après utilisation et nécessite un nettoyage minimal.
- La barrière lubrifiante aide à protéger et à prolonger la durée de vie des outils d'estampage et de texturation.
- Réduit la probabilité de marquage excessif commun aux rejets de poudre.
- Le séchage contrôlé offre un temps de travail suffisant, même dans des conditions extrêmes.
- Lorsqu'il est correctement appliqué, n'interfère pas avec la couleur ou la texture du béton estampé.
- Des teintes en option sont disponibles (quatre couleurs) qui peuvent être ajoutées à STAMP RELEASE pour créer une apparence «antique».
- N'interfère pas avec l'application ultérieure de scellants et revêtements décoratifs.
- Odeur agréable.

⚠ PRÉCAUTIONS ⚠

- En raison du faible point d'éclair, STAMP RELEASE sont uniquement recommandés pour les applications extérieures et ne sont PAS recommandés pour les applications intérieures ou fermées.
- Ne diluez pas.
- Vérifiez que le produit respecte la date «UTILISER» indiquée sur l'emballage du produit. N'utilisez pas de produit périmé. L'utilisation d'un produit périmé peut entraîner de mauvaises performances ou une défaillance du produit.
- Appliquer à des températures de substrat supérieures à 40 ° F (4 ° C) et inférieures à 90 ° F (32 ° C).
- Une application excessive de STAMP RELEASE sur du béton fraîchement mis en place peut entraîner un aspect de surface inacceptable. Une sous-application de STAMP RELEASE peut entraîner un collage.
- Recommandé uniquement pour une utilisation extérieure avec une bonne ventilation.
- Pour éviter les traces de gouttes disgracieuses, n'appliquez jamais de STAMP RELEASE teinté sur des outils de texturation, des tapis ou des peaux.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Demandez au fabricant la documentation actuelle du produit, les étiquettes et les fiches de données de sécurité et lisez-les attentivement avant d'utiliser le produit.
- Les conditions environnementales du site, les conditions du substrat et la construction ont un effet majeur sur la sélection du produit, les méthodes d'application, les procédures et les taux, l'apparence et les performances. La documentation du produit fournit des informations générales applicables à certaines conditions. Cependant, une application de test sur site adéquate par l'acheteur ou l'installateur avant l'utilisation sur le terrain est obligatoire (indépendamment de toute autre représentation verbale ou écrite) pour vérifier que le produit et les quantités achetées peuvent être appliqués de manière satisfaisante et atteindront l'apparence et les performances souhaitées dans les conditions d'utilisation prévues.
- Les tampons et les pochoirs doivent être propres et secs avant utilisation. Les résidus de béton existants doivent être éliminés avec le décapant pour béton Blast-Off de Nox-Crete.
- Une fois le béton placé, flotté et prêt pour l'impression, à l'aide d'un pulvérisateur à pompe manuelle de type réservoir équipé d'une buse de pulvérisation 8003 LP - 8005 LP, appliquez une fine couche uniforme de STAMP RELEASE sur une petite zone du béton à estamper et procédez immédiatement à l'estampage.
- Avant d'appliquer le tampon, appliquez une couche généreuse de STAMP RELEASE non teinté sur tous les outils de texturation, tapis ou peaux, puis placez-les immédiatement sur le béton à estamper.
- Une fois le béton estampé, retirez soigneusement les tampons sans endommager la surface fraîchement estampée.
- Avant de placer les tampons sur une nouvelle zone, assurez-vous qu'un film uniforme de STAMP RELEASE est toujours présent sur la surface du béton frais (il semble humide et brillant). Dans le cas contraire, réappliquez une autre couche de STAMP RELEASE avant de continuer.
- Si la surface du béton commence à sécher avant que tout l'estampage ne soit terminé, il peut être nécessaire de vaporiser légèrement la surface avec de l'eau avant d'appliquer le STAMP RELEASE. Les conditions chaudes, sèches et venteuses accéléreront l'évaporation de l'eau de

REJET DECORATIF

saignement de surface, ce qui rendra la surface du béton plus difficile à estamper.

- Pour une apparence « antique », la TEINTE DE COULEUR ANTIQUE peut être ajoutée au STAMP RELEASE et appliquée avant l'estampage. Pour de meilleurs résultats, le béton doit avoir une légère brillance d'eau de surface avant l'application du STAMP RELEASE teinté. Si la surface semble sèche, vaporisez de l'eau avant l'application. À l'aide du flacon doseur à double col ANTIQUE COLOR TINT, ajoutez la teinte de couleur à raison de 60 à 120 ml (2 à 4 oz) de ANTIQUE COLOR TINT par gallon (3,8 L) de STAMP RELEASE. Pour un effet antique plus clair, vous pouvez ajouter moins de teinte de couleur au STAMP RELEASE. Les tampons doivent être placés rapidement sur le STAMP RELEASE teinté pendant que la surface est encore humide pour maximiser l'aspect antique. Le STAMP RELEASE teinté nécessite un mélange périodique pendant l'application. Pour éviter les traces de gouttes, appliquez uniquement le STAMP RELEASE non teinté sur les outils de texturation, les tapis et les tampons.
- Une fois toute la texturation terminée et toute l'eau de saignement évaporée (la surface du béton doit paraître sèche), une couche de durcissement léger de CURE AND SEAL 309 de Nox-Crete doit être appliquée.
- Les joints de contrôle des fissures doivent être coupés après que le durcissement et le scellement ont été appliqués et qu'ils ont séché jusqu'à un état non collant. Retirez tous les résidus de coupe à la scie immédiatement après la coupe du joint pour éviter une éventuelle décoloration de la surface.
- Une fois complètement durci, appliquez une deuxième couche de SPARKL-SEAL de Nox-Crete pour une protection et une brillance durables.

DONNÉES TECHNIQUES

	STAMP RELEASE
Color, ASTM D1500	0.5
Density ASTM D1298	0.8 kg/L 6.7 lbs/gal
Viscosity, ASTM D2196	8 cps @ 70°F (21°C)
Flash Point ASTM D93	>140° F (60°C)
VOC	N/A
VOC Classification	Not Regulated

EMBALLAGE

Le produit est emballé dans des bidons de 1 gal (3,8 L), des seaux de 5 gal (19 L) et des seaux de 20 litres.

DURÉE DE CONSERVATION DU PRODUIT

La durée de conservation est de deux ans. Utiliser avant la date "USE BY" indiquée sur l'emballage du produit.

MANUTENTION / ENTREPOSAGE

STAMP RELEASE doit être stocké dans un endroit sec dans une plage de températures de 40 ° F (4 ° C) et 100 ° F (38 ° C).

DISPONIBILITÉ ET SERVICES TECHNIQUES

En plus des bureaux d'entreprise à Omaha, Nebraska, Nox-Crete, Inc., entretient des bureaux régionaux et des centres de distribution sur les principaux marchés à travers le monde. Pour obtenir des informations techniques ou techniques, composez le 800-669-2738 ou le 402-341-2080.

GARANTIE LIMITÉE

AVIS-LIRE ATTENTIVEMENT

CONDITIONS DE VENTE

NOX-CRETE offre ce produit à vendre, et l'acheteur et tous les utilisateurs sont réputés avoir accepté, les conditions de vente suivantes et la garantie limitée qui ne peuvent être modifiées que par un accord écrit d'un agent corporatif dûment autorisé de NOX-CRETE. Aucun autre représentant de NOX-CRETE ou de NOX-CRETE n'est autorisé à accorder une garantie ou à renoncer à la limitation de responsabilité énoncée ci-dessous.

LIMITATION DE LA GARANTIE

NOX-CRETE garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication. Si le produit acheté était défectueux et était dans la période d'utilisation indiquée sur le contenant ou le carton, NOX-CRETE remplacera le produit défectueux par un nouveau produit sans frais pour l'acheteur.

NOX-CRETE NE FAIT NON AUTRE GARANTIE, expresse ou implicite, concernant ce produit. Il n'y a AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE. En aucun cas, NOX-CRETE ne sera responsable des dommages spéciaux, indirects ou consécutifs résultant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et aucune réclamation de quelque nature que ce soit ne sera supérieure au prix d'achat du produit pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés .

RISQUES INHERENTS

NOX-CRETE NE GARANTIT PAS LA PERFORMANCE DU PRODUIT APRÈS QU'IL SOIT APPLIQUÉ PAR L'ACHETEUR, ET L'ACHETEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS À L'UTILISATION OU À L'APPLICATION DU PRODUIT.

Mis à jour 11/04/26. Cette version remplace toutes les versions précédentes.

1444 S. 20th St. • P.O. Box 8102 • Omaha, Nebraska 68108 United States
TÉLÉPHONE: (800) NOX-CRETE (669-2738) or (402) 341-2080